

Articolo	PB1C Black low
Categoria	S3 SRC
Misure	36 - 48
Calzata	11
Peso (mezzo paio, tg 42)	640 gr
Metal free	No
Certificazione	CE

TOMAIO	Pelle fiore pull-up impermeabile
FODERA	B-Dry, in poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione
PUNTALE	acciaio, 200 Joule, nickel free
LAMINA	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lame di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FOOTBED	in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico
SUOLA	<i>BASES</i> , ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale grazie all'utilizzo di PU a doppia densità. Massima stabilità durante la camminata



BASES collection

	Requisito	Risultato ottenuto	
TOMAIO	EN ISO 20345:2011		
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h ≥ 0,8	5,7	
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 15	53,5	
FODERA			
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1	
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 20	97,7	
PUNTALE			
Resistenza all'urto: altezza libera	mm ≥ 14	14,5	
Resistenza alla compressione: altezza libera	mm ≥ 14	14,5	
LAMINA			
Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100	
RESISTENZA ELETTRICA			
- in ambiente umido (85% umidità relativa)	MΩ ≥ 0,1	14	
- in ambiente secco (30% umidità relativa)	MΩ ≤ 1000	100	
SUOLA			
Resistenza all'abrasione: perdita di volume	mm³ ≤ 150	57	
Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio	mm ≤ 4	1	
Resistenza agli idrocarburi: variazione volume	% ≤ 12	0,44	
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	34	
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	tacco a 7° ≥ 0,13	0,17	
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	tacco a 7° ≥ 0,28	0,22	
	in piano ≥ 0,18	0,38	
	in piano ≥ 0,32	0,49	

Perf Italia Srl - Tutti i diritti riservati. I dati riportati in queste schede tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli attacchi.

Versione 1.0

